

## Wethan 509

### Grondverf voor TPO/FPO-dakbanen



#### Korte beschrijving

Wethan 509 is een ééncomponent-grondverf voor de hechtverdracht tussen FPO- en TPO-banen en het WestWood-dakafdichtingssysteem.

#### Materiaal

Eéncomponent-, oplosmiddelhoudende grondverf op polyurethaanbasis

#### Eigenschappen en voordelen

- eenvoudige verwerking
- gering verbruik

#### Toepassingsgebieden

Wethan 509 wordt gebruikt als grondverf voor de hechtverdracht tussen FPO- en TPO-banen en het WestWood-dakafdichtingssysteem.

#### Leveringsvorm

0,8 kg blik



#### Tinten

Wmp 509 FPO-primer is ongepigmenteerd.

#### Bewaren

Het product in de originele verpakking koel, droog, vorstvrij en luchtdicht afgesloten bewaren. Het product is ongeopend min. 6 maanden houdbaar. Directe instraling van de zon op de blikken moet ook op de bouwplaats vermeden worden. De blikken na gebruik direct weer luchtdicht afsluiten. Aangebroken blikken zijn nog beperkt houdbaar en kunnen voortijdig gèleren Gèleerd product niet meer gebruiken.

#### Verwerkingsvoorwaarden

##### Temperaturen

De verwerking kan bij de volgende temperaturen uitgevoerd worden.

Product	Temperaturen, in °C		
	Lucht	Ondergrond*	Materiaal
Wethan 509	+3 tot +35	+3 tot +50*	+3 tot +30

\* De ondergrondtemperatuur moet tijdens de verwerking en uitharding min. 3 °C boven het dauwpunt liggen.

##### Vochtigheid

Er moet een relatieve luchtvochtigheid van ≤ 90 % aanwezig zijn.

Het te coaten oppervlak moet droog en ijsvrij zijn.

Tot het uitharden van het oppervlak mag deze niet vochtig worden.

## Wethan 509

### Grondverf voor TPO/FPO-dakbanen

#### Reactietijden

Temperatuur	Droogtijd Wethan 509
30 °C	1 - 2 u.
20 °C	1,5 - 3 u.
10 °C	2 - 4 u.
3 °C	3 - 6 u.

#### Verbruik

0,03 - 0,05 kg/m<sup>2</sup>

#### Technische gegevens

Dichtheid: 0,91 g/cm<sup>3</sup>

#### Productverwerking



#### Verwerkingsapparaten/ -gereedschappen

Product wordt aangebracht met:

- kwast

#### Ondergrondvoorbereiding

Voor aanvang de ondergrond met Weplus reinigingsmiddel en een niet-pluizende doek afwrijven en helemaal laten drogen (ca. 15 min.).



#### Mengen

Voor aanvang de primer door roeren of schudden grondig mengen.

#### Aanbrengen

De primer met een kwast dun aanbrengen op de voorbereide ondergrond. Hierbij in alle bereiken, vooral in hoeken, materiaalophopingen voorkomen en evt. met de kwast uitstrijken om hogere laagdiktes te voorkomen.

#### Reiniging

Bij werkonderbrekingen of na beëindiging van de werkzaamheden, moet het gereedschap binnen de openingstijd grondig met Weplus reinigingsmiddel worden gereinigd. Dit kan met een kwast uitgevoerd worden. De gereedschappen pas na volledige verdamping van het reinigingsmiddel weer gebruiken.

Een materiaaluitharding wordt niet belemmerd, als de gereedschappen alleen in het reinigingsmiddel gelegd worden.

#### Gevarenaanwijzing en veiligheidsadviezen

De veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen.

#### Algemene aanwijzing

Deze informatie, in het bijzonder die voor het gebruik van de producten, berust op omvangrijke ontwikkelingswerkzaamheden alsmede jarenlange ervaringen en is naar eer en geweten. De meest verschillende eisen aan en omstandigheden bij het object maken het echter noodzakelijk dat het verwerkende personeel controleert of het object voor het betreffende doeleinde geschikt is. Het document is alleen geldig in de nieuwste versie. Wijzigingen vanwege de technische vooruitgang of de verbetering van onze producten blijven voorbehouden.

Stand: 19.3.2014  
Version 1.1