

Wecryl 210/-thix 10/-thix 20/-Wi Basishars voor verloopmortel



Korte beschrijving

Wecryl 210 is een speciaal op de eisen van de Wecryl Verloopmortel afgestemde PMMA-basishars.

Het wordt bij de Wecryl 233 Verloopmortel gebruikt als bindmiddel.

Material

Snelreactieve en geflexibiliseerde basishars op basis van polymethylmethacrylaat (PMMA)

Eigenschappen en voordelen

- verleent de Wecryl 233 Verloopmortel zijn goede verwerkingseigenschappen en zijn flexibiliteit
- snelle uitharding
- ook verwerkbaar bij lage temperaturen (vorst)
- oplosmiddelvrij

Toepassingsgebieden

Wecryl 210/-thix 10/-thix 20/-Wi is de basishars van de Wecryl Verloopmortel (Wecryl 233/-thix 10/-thix 20/-Wi). Het dient daarbij als bindmiddel.

Verschillen tussen Wecryl 210/ -thix 10/-thix 20/-Wi

Wecryl 210 thix 10 en -thix 20 zijn stijve/thixotroop ingestelde varianten van de Wecryl 210, die het overmatige weglipen bij gebruik op schuine oppervlakken verminderen. Wecryl 210 thix 10 wordt aanbevolen bij een helling van 3 % tot 10 %. Wecryl 210 thix 20 is geoptimaliseerd voor hellingen tussen 10 % en 20 %.

Wecryl 210 Wi is een voor gebruik bij lage temperaturen geoptimaliseerde variant van de Wecryl 210. Vooral de verwerkings- en uithardingseigenschappen werden voor het gebruik bij lagere temperaturen aangepast. Het gebruik wordt onder 10 °C aanbevolen.

Leveringsvorm

zie productinformatie Wecryl 233/-thix10/-thix20/-Wi Verloopmortel

Bewaren

De producten in de originele verpakking koel, droog, vorstvrij en luchtdicht afgesloten bewaren. De producten zijn ongeopend min. 6 maanden houdbaar. Directe instraling van de zon op de blikken moet ook op de bouwplaats vermeden worden. De blikken na gedeeltelijk gebruik weer luchtdicht afsluiten.

Technische gegevens

Dichtheid: 1,00 g/cm³

Meer informatie

Voor meer informatie zie de productinformatie Wecryl 233/-thix10/-thix20/-Wi.

Productinformatie

Wecryl 210/-thix 10/-thix 20/-Wi Basishars voor verloopmortel

Gevarenaanwijzing en veiligheidsadviezen

De veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen.

Algemene aanwijzing

Deze informatie, in het bijzonder die voor het gebruik van de producten, berust op omvangrijke ontwikkelingswerkzaamheden alsmede jarenlange ervaringen en is naar eer en geweten. De meest verschillende eisen aan en omstandigheden bij het object maken het echter noodzakelijk dat het verwerkende personeel controleert of het object voor het betreffende doeleinde geschikt is. Het document is alleen geldig in de nieuwste versie. Wijzigingen vanwege de technische vooruitgang of de verbetering van onze producten blijven voorbehouden.

Stand: 20.3.2014
Version 1.1