


WMP 713

Grondverf voor metaal



Korte beschrijving

WMP 713 is een grondverf voor de hechtverdracht tussen metalen ondergrond en WestWood-afdichtings- of diklaagsystemen.

Materiaal

Eéncomponent-, oplosmiddelhoudende grondverf op acrylaatbasis

Eigenschappen en voordelen

- zeer goede hechtverdracht tussen metalen ondergrond en de volgende WestWood-systemen
- eenvoudige verwerking

Toepassingsgebieden

WMP 713 Metaalgrondverf wordt als grondverf gebruikt voor de hechtverdracht tussen metalen ondergrond (staal, aluminium, zink, koper, etc.) en de volgende WestWood-afdichtingsproducten of verloopmortels. Ongeschikt voor opnieuw bewerken zijn alle andere producten (bijv. primer, finish, plamuur, mortel).

Leveringsvorm

1 kg blik




Tinten

WMP 713 is ongepigmenteerd.

Bewaren

De producten in de originele verpakking koel, droog, vorstvrij en luchtdicht afgesloten bewaren. De producten zijn ongeopend min. 6 maanden houdbaar. Directe instraling van de zon op de blikken moet ook op de bouwplaats vermeden worden. De blikken na gedeeltelijk gebruik weer luchtdicht afsluiten.

Verwerkingsvoorwaarden



Temperaturen

De verwerking kan bij de volgende temperatuurbereiken uitgevoerd worden.

Product	Temperatuurbereik, in °C		
	Lucht	Ondergrond*	Materiaal
WMP 713	+3 tot +35	+3 tot +50*	+3 tot +30

* De ondergrondtemperatuur moet tijdens de verwerking en uitharding min. 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Vochtigheid

Er moet een relatieve luchtvochtigheid van ≤ 90 % aanwezig zijn. Het te coaten oppervlak moet droog en ijsvrij zijn. Tot het uitharden van het oppervlak mag deze niet vochtig worden.

WMP 713

Grondverf voor metaal

Reactietijden

Temperatuur	Droogtijd WMP 713
30 °C	min. 1 u.
20 °C	min. 2 u.
10 °C	min. 3 u.
3 °C	min. 4 u.

Verbruik

0,17 - 0,20 kg/m²

Technische gegevens

Dichtheid: 1,50 g/cm³

Productverwerking



Verwerkingsapparaten/ -gereedschappen

Product wordt aangebracht met:

- finishroller (niet-pluizende vachtroller)
- kwast

Ondergrondvoorbereiding

Voor aanvang moeten de metalen oppervlakken blank worden gepolijst en vervolgens met Weplus reinigingsmiddel en een niet-pluizende doek worden afgewreven.



Mengen

Voor aanvang de grondverf door roeren of schudden grondig mengen.

Aanbrengen

De grondverf wordt met een finishroller gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Hierbij in alle bereiken, vooral in hoeken, materiaalophopingen voorkomen en evt. met de kwast uitstrijken om hogere laagdiktes te voorkomen.

Het opnieuw bewerken met de volgende WestWood-producten moet binnen 24 u. na het aanbrengen van het product plaatsvinden.

Reiniging

Bij werkonderbrekingen of na beëindiging van de werkzaamheden, moet het gereedschap binnen de openingstijd grondig met Weplus reinigingsmiddel worden gereinigd. Dit kan met een kwast uitgevoerd worden. De gereedschappen pas na volledige verdamping van het reinigingsmiddel weer gebruiken.

Een materiaalutharding wordt niet belemmerd, als de gereedschappen alleen in het reinigingsmiddel gelegd worden.

Gevarenaanwijzing en veiligheidsadviezen

De veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen.

Productinformatie

WMP 713

Grondverf voor metaal

Algemene aanwijzing

Deze informatie, in het bijzonder die voor het gebruik van de producten, berust op omvangrijke ontwikkelingswerkzaamheden alsmede jarenlange ervaringen en is naar eer en geweten. De meest verschillende eisen aan en omstandigheden bij het object maken het echter noodzakelijk dat het verwerkende personeel controleert of het object voor het betreffende doeleinde geschikt is. Het document is alleen geldig in de nieuwste versie. Wijzigingen vanwege de technische vooruitgang of de verbetering van onze producten blijven voorbehouden.

Stand: 19.3.2014
Version 1.1