

## WGP 705 Grondverf voor glazen ondergrond



### Korte beschrijving

WGP 705 is een grondverf voor de hechtoverdracht tussen glazen ondergrond en WestWood Afdichtings- of Diklaagsystemen.

### Materiaal

Eéncomponent-, oplosmiddelhoudende grondverf op acrylaatbasis.

### Eigenschappen en voordelen

- zeer goede hechtoverdracht tussen glas en de daaropvolgende WestWood-systemen
- eenvoudige verwerking

### Toepassingsgebieden

WGP 705 wordt als grondverf gebruikt voor de hechtoverdracht tussen glazen ondergrond en daaropvolgende WestWood Afdichtings- of Diklaagsystemen.

Ongeschikt voor opnieuw bewerken zijn alle andere producten (bijv. primer, finish, plamuur, mortel).

### Leveringsvorm

1,00 kg WGP 705



### Tinten

WGP 705 is ongepigmenteerd.

### Bewaren

De producten in de originele verpakking koel, droog, vorstvrij en luchtdicht afgesloten bewaren. De producten zijn ongeopend min. 6 maanden houdbaar. Directe instraling van de zon op de blikken moet ook op de bouwplaats vermeden worden. De blikken na gedeeltelijk gebruik weer luchtdicht afsluiten.

### Verwerkingsvoorwaarden



### Temperaturen

De verwerking kan bij de volgende temperatuurbereiken uitgevoerd worden.

Product	Temperatuurbereik, in °C		
	Lucht	Ondergrond	Materiaal
WGP 705	+3 tot +35	+3 tot +50*	+3 tot +30

\* De ondergrondtemperatuur moet tijdens de verwerking en uitharding min. 3 °C boven het dauwpunt van de omringende lucht liggen.

### Vochtigheid

Er moet een relatieve luchtvochtigheid van  $\leq 90$  % aanwezig zijn. Het te coaten oppervlak moet droog en ijsvrij zijn. Tot het drogen van het oppervlak mag deze niet vochtig worden. Gegevens over de juiste ondergrondvoorbereiding vindt u in de overeenkomstige handleiding.

## WGP 705 Grondverf voor glazen ondergrond

### Droogtijden

Temperatuur	Droogtijd WGP 705
30 °C	Min. 1 u.
20 °C	Min. 2 u.
10 °C	Min. 3 u.
3 °C	Min. 4 u.

### Verbruik

0,15 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Technische gegevens

Dichtheid: 1,00 g/cm<sup>3</sup>

### Productverwerking



### Verwerkingsapparaten/ -gereedschappen

Product wordt aangebracht met:

- vachtroller (niet-pluizende vachtroller)
- kwast

### Ondergrondvoorbereiding

Voor aanvang van de werkzaamheden moet het glazen oppervlak met WestWood Reinigingsmiddel en een niet-pluizende doek worden afgewreven.

### Mengen

Voor aanvang van de werkzaamheden de grondverf goed omroeren of schudden.



### Aanbrengen

De grondverf wordt met een finishroller gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Hierbij in alle bereiken, vooral in hoeken, materiaalophopingen voorkomen en evt. met een kwast uitstrijken om hogere laagdiktes te voorkomen.

Het opnieuw bewerken met daaropvolgende WestWood-producten moet binnen 24 uur na het aanbrengen van het product plaatsvinden.

### Reiniging

Bij werkonderbrekingen of na beëindiging van de werkzaamheden, moet het gereedschap grondig met Weplus Reinigingsmiddel worden gereinigd. Dit kan met een kwast uitgevoerd worden. De gereedschappen pas na volledige verdamping van het reinigingsmiddel weer gebruiken.

### Gevarenaanwijzing en veiligheidsadviezen

De veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen.

### Algemene aanwijzing

Deze informatie, in het bijzonder die voor het gebruik van de producten, berust op omvangrijke ontwikkelingswerkzaamheden alsmede jarenlange ervaringen en is naar eer en geweten.

De meest verschillende eisen aan en omstandigheden bij het object maken het echter noodzakelijk dat het verwerkende personeel controleert of het object voor het betreffende doeleinde geschikt is. Het document is alleen geldig in de nieuwste versie. Wijzigingen vanwege de technische vooruitgang of de verbetering van onze producten blijven voorbehouden.